












Caratteristiche Tecniche • Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Merkmale
Gres porcellanato impasto colorato • Colored body porcelain stoneware

Grès cérame masse coloré • Feinsteinzeug mit eingefärbten Scherben

UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Serie Nature												
 <p>Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenföchigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-2	<p>N ≥ 15 cm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td>± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect</td> </tr> <tr> <td>± 5</td> <td>± 0,5</td> </tr> <tr> <td>± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td>± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect</td> </tr> <tr> <td>± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect</td> <td>± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect</td> </tr> <tr> <td>± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect</td> <td>± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect</td> </tr> </tbody> </table>	%	(mm)	± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	± 5	± 0,5	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	<p>Conforme Corresponding Conforme Entsprechend</p>
%	(mm)														
± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect														
± 5	± 0,5														
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect														
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect														
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect														
 <p>Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität</p>	UNI EN ISO 10545-2	<p>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen</p>	<p>Conforme Corresponding Conforme Entsprechend</p>												
 <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>	UNI EN ISO 10545-3	<p>≤ 0,5% Individual max 0,6%</p>	<p>≤ 0,5%</p>												
 <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-4	<p>S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) Average Minimum R ≥ 35 N/mm² Individual Minimum 32 N/mm²</p>	<p>≥ 35</p>												
 <p>Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-12	<p>Richiesto Required</p>	<p>Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher</p>												
 <p>Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien</p>	UNI EN ISO 10545-13	<p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification</p> <p>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B</p>	<p>LA / LB</p> <p>HA / HB</p> <p>A</p>												
 <p>Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)</p>	UNI EN ISO 10545-7	<p>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed</p>	<p>Nature Bianco Pei 5 Nature Grigio Pei 4 Nature Greige Pei 4 Nature Nero Pei 2</p>												
 <p>Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung</p>	UNI EN ISO 10545-14	<p>Min. 3</p>	<p>Conforme Corresponding Conforme Entsprechend</p>												
 <p>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-9	<p>Metodo di prova disponibile Test method available</p>	<p>Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig</p>												
Caratteristiche accessorie / Additional features															
 <p>Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit</p>	DIN 51094	<p>Colorazione stabile Stable coloring</p>	<p>Conforme Corresponding Conforme Entsprechend</p>												
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics															
 <p>Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft</p>	<p>METODO B.C.R.A.</p> <p>DIN 51130</p> <p>DCOF (ANSI A 326.3)</p>	<p>μ > 0,40</p> <p>Classe dichiarata / Declared Class</p> <p>≥ 0,42</p>	<p>Conforme Corresponding Conforme Entsprechend</p> <p>Nature IN R10 - Nature OUT R11</p> <p>Conforme Corresponding Conforme Entsprechend</p>												